



VINILPLAST OP

kod: VINIPLAST OP - AM1101

Wynylowa, sitodrukowa farba rozpuszczalnikowa matowa. Odpowiednia do druku na: sztywnym i miękkim **PCV** (folie samoprzylepne), **PC** (poliwęglan), **ABS**, tworzywach z żywic akrylowych, polistyrolu. Dobra przyczepność do wszystkich winylowych powierzchni.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- Spełnia normy F&T (Food and Toys), nie zawiera ołowiu i metali ciężkich, zgodna z normą EN71/III
- Bardzo dobrze kryjąca
- Bardzo dobra drukowalność
- Dobra odporność druku na warunki zewnętrzne
- Można nanosić na nią kolejne warstwy; łatwo naddrukowalna

PRZYGOTOWANIE

Wymieszać starannie przed użyciem. Dodać do farby, jeśli potrzeba, 10-15% rozpuszczalnika i dokładnie wszystko wymieszać.

DRUKOWANIE

Aby uzyskać najlepsze efekty stosować siatkę 150 włókien / cm zarówno w druku ręcznym jaki i maszynowym. Najczęściej stosuje się siatkę o liczbie sitowej 100-120 wł/cm.

UTWARDZANIE [SUSZENIE]

Następuje przez odparowanie rozpuszczalników w temperaturze pokojowej. Może być przyspieszone przez użycie tunelu z wymuszonym obiegiem powietrza w temperaturze zależnej od

odporności zadrukowywanego podłoża na wysoką temperaturę.. W przypadku użycia tunelu utwardzenie zachodzi 20 sekund w temperaturze 40-50°C.

ROZCIEŃCZALNIKI [THINNER]

DILUENTE 101 R rozpuszczalnik szybki [fast thinner]

DILUENTE 102 M rozpuszczalnik średni [medium thinner]

DILUENTE 103 L rozpuszczalnik opóźniający [slow thinner]

RITARDANTE 104 opóźniacz – do spowolnienia wysychania farby na sicie.

DILUENTE 105 AGGRESSIVO

SOLVENTE LAVAGGIO 109

CZYSZCZENIE

Umyć akcesoria przy pomocy odpowiednich rozpuszczalników

PAKOWANIE

1 -5 KG.

UWAGA

Przed użyciem farby w zasadniczej produkcji zalecamy przeprowadzić kilka testów sprawdzających, czy produkt spełnia Państwa wymagania w stopniu wystarczającym.

Podobnie używając innych rozpuszczalników niż podano w instrukcji, należy przeprowadzić testy sprawdzające.

SITERIA

62-081 Przeźmierowo
Baranowo, ul. Budowlanych 14
Tel. + 48 61 892 79 09
www.siteria.pl

Informacje podane w tej karcie nie uważamy za wyczerpujące i jakakolwiek osoba, która używa tego produktu w jakimkolwiek celu innym niż ten, który jest zalecany w tej karcie, bez pisemnego potwierdzenia producenta, co do możliwości zamierzonego użycia, czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Chociaż czynimy wysiłki, aby zapewnić to, że wszystkie porady, które dotyczą tego produktu są właściwe, nie mając pełnej kontroli ani nad jakością i stanem podłoża ani nad wieloma innymi czynnikami wpływającymi na proces zastosowania produktu, nie możemy wziąć żadnej odpowiedzialności na to cokolwiek i jakkolwiek wydarzy się podczas stosowania tego produktu ani na na jakąkolwiek stratę lub zniszczenia powstałe w wyniku stosowania produktu, chyba że zgodzimy się na inne ustalenia w formie pisemnej. Informacje zawarte w tej karcie podlegają ciągłej zmianie z uwagi na nieustanne ulepszanie produktu, związane z gromadzeniem doświadczeń oraz ze względu na politykę firmy dotyczącą ulepszania produktu.